

241 LANKO RESIST DURCISSEUR



LES + PRODUIT

- ▶ Protection de surface des bétons à long terme
- ▶ Traitement anti-usure
- ▶ Stoppe le poudrage

CONSOMMATION

- ▶ 5 à 10 m²/ L en fonction de la porosité du support

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 5 litres
- ▶ Bidon de 20 litres

CONSERVATION

- ▶ **24 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant



DESCRIPTION

- 241 LANKO RESIST DURCISSEUR est un agent de protection des surfaces bétons et mortiers.
- Il durcit la surface des sols par formation de composition minéraux, afin d'éviter le poudrage et la pénétration des taches (huiles et graisses).
- Améliore les résistances mécaniques en surface, des matériaux

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols : garage, cave, parking, terrasse et sols industriels
- Tous matériaux en béton, mortier et fibrociment
- Bétons désactivés
- Carreaux de terre cuite (après essai préalable)

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : blanc laiteux
- Densité : 1,07 ± 0,02
- pH : 11 ± 1

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Le cas échéant, ils seront découpés par sablage ou lavage au jet haut de pression.
- Avant application les supports doivent être secs..

APPLICATION DU PRODUIT

- 241 LANKO RESIST DURCISSEUR est prêt à l'emploi.
- Il ne doit pas subsister d'excédent en surface.
- Si nécessaire, la première couche peut être diluée à l'eau (10 à 20 %) de façon à favoriser sa pénétration.
- Si l'état du matériau nécessite une couche supplémentaire, le délai est de 30 minutes après application de la précédente, sous réserve que la température ambiante soit au moins égale à 10°C.
- Pour la protection des bétons, l'application peut être faite sur béton durci - minimum 7 jours d'âge.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation : + 10°C à + 30°C.
- Stockage à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.
- Le port de gants et de lunettes est recommandé.
- Compte tenu de son alcalinité, rinçage immédiat à grande eau en cas de contact avec la peau.
- L'application de 241 LANKO RESIST DURCISSEUR doit être faite sur surfaces débarrassées des parties friables, nettoyées, dégraissées, dépoussiérées.
- 241 LANKO RESIST DURCISSEUR est un produit d'imprégnation qui s'applique sur des supports absorbants.
- Éliminer totalement le produit excédentaire.
- Ne pas appliquer sur matériaux bitumineux, hydrofugés ou recouverts de peinture.
- Dans le cas d'application sur enduit décoratif, il est nécessaire de procéder à un essai préalable.
- Protéger impérativement les abords des surfaces traitées.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / appel
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO