

Composition : polyéthylène basse densité tri-couches.

Fonction(s) : Film sous dallage d'étanchéité pour imperméabiliser les bâtiments contre l'humidité du sol et l'eau.

Caractéristiques techniques		Valeurs	U.M	Tolérances
LARGEUR DEPLOYEE		6	m	+/-5%
LARGEUR APPARENTE		1.5	m	+/-5%
LONGUEUR		25	m	+/-5%
SURFACE		150	m ²	+/-5%
EPAISSEUR		160	μ	+/-15% en ponctuelle +/-5% en moyenne
DENSITE		0.92	g/m ³	/
RESISTANCE A LA TRACTION	SENS LONGITUDINAL	> 100	N	/
	SENS TRANSVERSAL	> 85		
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	SENS LONGITUDINAL	400	%	/
	SENS TRANSVERSAL	540		

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> • PALETTE DE 44 ROULEAUX
DIMENSION	<ul style="list-style-type: none"> • 160 X 120 CM

Ce film est soumis à la loi REP



Tél : 05 53 83 31 72

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

19 Impasse de Lagoutère – 47400 FAUGUEROLLES

Document non contractuel – les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.